

# BODYFINE 220 POLYESTER STOPPER

Technický list č. 505

VOC v súlade s predpismi

Dvojzložkový tmel na báze polyesteru, vhodný pre tenké nanášanie, nanáša sa na akrylové plniče

Vhodný na vyplňovanie nerovných povrchov a pre tenké nanášanie

Je prelakovateľný a nevytvára žiadne mapy

Lahko sa brúsi na mokro, vytvára hladký a neporézny povrch

## Všeobecný technický popis



Zmiešajte 100 častí BODYFINE 220 s 2-3 časťami tužidla Body Hardener



Sušenie na vzduchu 20-30 min / 23°C



IR sušenie 5-8 min vzdialenosť: 60-70cm

## Povrch

Vhodný pre tenké nanášanie na akrylové plniče

Pre vyplnenie nerovných povrchov

## Príprava / Čistenie povrchu



Vyčistite povrch použitím mäkkej handry a odmasťovača BODY 770 ANTISIL NORMAL / BODY 771 ANTISIL FAST (rýchly)

Lepšie je povrch vysušený na vzduchu, ako vyutieraný do sucha.



Pri práci používajte ochranu tváre a uistite sa, že miestnosť je dobre vetraná.

**Nanášanie výrobku: Nanáša sa špachtľou a po zmiešaní s tužidlom sa nanáša priamo na kovové povrchy natreté základným náterom. Ideálny pre tenké nanášanie.**



100:3 zmiešajte s tužidlom BODY HARDENER  
Doba spracovateľnosti: 4min / 23°C



P 150 – P 400  
Strojové brúsenie

**Bod vzplanutia:**  
31°C / 88°F

**Špecifická váha:**  
1.75g / cm<sup>3</sup>

**Obsah pevných látok (bez riedidla):**  
87% váhy

**VOC (2004/42/EC)**  
Tento produkt je špeciálny opravárenský výrobok zložený z látok a ich vlastností. Maximálny obsah VOC v tejto kategórii je 250g/L. Obsah VOC v pripravenom výrobku na použitie je 115 g/L.

2004/42/IIB(b)(250)115

**Teoretická výdatnosť:**

-

**Čistenie náradia:**  
Po použití vyčistite s riedidlom Body 767 EXTRA NITRO THINNER

## Poznámky:

- Aplikácia iba s tužidlom BODY. Dobre premiešajte s tmelom. Nepridávajte viac ako 3%, pretože to môže spôsobiť sfarbenie horného laku.
- Nenášajte na Etch Primer, 1K Plnič, TPA povrchy a mäkké staré nátery.
- Nenášajte, keď je teplota nižšia ako +5°C.
- Môže byť použitý aj v krajinách, ktoré nemajú prijatú legislatívu VOC.
- V teplote nad 80 - 100 °C (176-212 °F) znížte množstvo tvrdidla o 50%, aby sa zabránilo možnosti zošúpania.
- Vždy sa odporúča brúsenie za sucha.
- Ak je mokrá plocha, dôkladne ju osušte v striekacej kabíne pred každým ďalším náterom.

## Skladovateľnosť:

- Polyesterové materiály majú obmedzenú životnosť. Skladovať na chladnom mieste (+ 5 °C - + 25 °C) a spotrebujte do 12 mesiacov pre dosiahnutie najlepších výsledkov.
- Životnosť výrobku je 18 mesiacov v nepoužitom originálnom balení.

**Tužidlo pasta obsahuje organický peroxid a je oxidačné činidlo. Ak tužidlo príde do kontaktu s pokožkou, ihneď ho zotrite a umyte mydlom a vodou. Pri zasiahnutí očí vyplachovať dostatočným množstvom vody a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.**

Iba pre profesionálne použitie. Informácie použité v tomto dokumente boli starostlivo vybrané laboratórnym prieskumom. Je založený na našich najlepších poznatkoch v čase vystavenia. Dáta sú poskytnuté iba pre informačný účel. Nie sme zodpovedný za jeho správnosť, presnosť a kompletnosť. Je na užívateľovi skontrolovať novšie úpravy alebo ďalšie informácie ak ich potrebuje pre jeho plánované účely. Duševné vlastníctvo tohto výrobku, obchodná značka a kopírovanie je chránené. Všetky práva vyhradené. Platný Zoznam bezpečného materiálu a upozornenia na označení musia byť starostlivo prečítané. Môžeme upravovať a/alebo prerušiť prevádzku celej alebo len časť tejto správy v akomkoľvek čase podľa vlastného rozhodnutia, bez oznámenia alebo prevzatia zodpovednosti aktualizácie informácií. Všetky pravidlá vyhlásené v tomto článku môžu byť uvedené do platnosti bez zmien a dodatkov.