KÖSTER Crisin krém

Technický údajový list M 278

- Úrad. skúšobná správa, MFPA, Lipsko podľa WTA technického prospektu 4-4-03, obsah vlhkosti 95 %

Vydané: 27.05.2015

Injektážny krém na báze živice/silanu bez rozpúšťadiel proti vzlínajúcej vlhkosti

Vlastnosti

KÖSTER Crisin krém je injektážny krém na báze živice/silanu bez rozpúšťadiel proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti.

Technické údaje

Materiálová báza	kombinácia živice a silanu
Farba	biela
Hustota	0,85 g/cm³
Obsah pevných látok	cca 85%
Konzistencia	pastovitá, stabilná
Teplota spracovania	+ 5°C až + 35°C

Oblasti použitia

KÖSTER Crisin krém je retroaktívny tesniaci prostriedok (hydroizolačná vrstva) proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti. Môže sa aplikovať z vnútornej alebo vonkajšej strany budovy. Môže sa aplikovať v prípade vysokého stupňa prieniku vlhkosti (95% +/- 5% nasiaknutie) a so všetkými stupňoch kontaminácie soľami.

Aplikácia

Navŕtajte diery s priemerom 14 mm v horizontálnom smere, najlepšie v najnižšej škáre v stene. Vŕtajte až do vzdialenosti 3 cm od konca muriva, nevŕtajte cez celé murivo. Navŕtané diery prepláchnite vodou alebo stlačeným vzduchom. Vzdialenosť medzi jednotlivými dierami je 10 cm nezávisle od hrúbky steny. KÖSTER Crisin krém sa vstrekuje z kartuše pomocou vhodnej ručnej pištole KÖSTER s nasadenou injektážnou rúrkou. Následne sa môžu diery utesniť zarovno so stenou s prípravkom KÖSTER KB Fix 5. Pri použití samonasávacích zariadení na spracovanie sú k dispozícii 10-litrové vedrá na dopĺňanie kartuše.

Spotreba

Pri hrúbke steny 12 cm: cca 140 ml/m; pri hrúbke steny 36 cm: cca 510 ml/m

Hrúbka steny (cm)	Spotreba (ml/m)	Výnos/310 ml/m) kartuša (m)	Výnos/530 ml kartuša
12	cca. 140	2,2	3,8
24	cca. 330	0,9	1,6
36	cca. 510	0,6	1,0

Čistenie

Nástroje po použití okamžite vyčistite vodou.

Balenie

M 278 010	10 l vedro
M 278 310	310 ml kartuša

Skladovanie

Skladujte pri izbovej teplote (cca + 20°C). V originálnom uzavretom balení je doba skladovateľnosti minimálne 12 mesiacov

Informácie uvedené v tomto Technickom liste sa opierajú o naše najlepšie vedomosti založené na výsledkoch laboratórnych skúšok a našich praktických skúsenostiach v danej oblasti. Všetky uvedené údaje sú priemerné hodnoty, dosiahnuté pri presne definovaných podmienkach. Správne a efektívne použitie týchto výrobkov je v plnej zodpovednosti aplikátorov a je mimo našu kontrolu. Aplikátor je zodpovedný za správne použitie výrobku v podmienkach konkrétnej stavby. Z toho dôvodu nepreberáme záruku za realizáciu, ale iba za kvalitu výrobku ako takého. Rovnako nepreberáme záruku za chyby a škody, vzniknuté nesprávnym použitím, použitím po lehote skladovateľnosti alebo nesprávnym skladovaním.

San-Injekt, s.r.o. – Hraničná 16 – 821 05 Bratislava – Slovenská republika
Tel.: + 421 918 471 822 – e-mail : info@koster.sk – www.koster.sk